

ISOGUARD PANSAR

PRODUKTTYP

Alkydbaserad rostskyddsfärg som innehåller järnglimmer. Isoguard Pansar innehåller Isotrol.

ANVÄNDNINGS- OMRÅDEN

Plåt- och stålkonstruktioner som rostskydd

Isoguard Pansar används som:

- Grundfärg på icke rostiga ytor.
- Mellanskiktsfärg före täckmålning med Isotrol Finish.
- Täckfärg ett till två skikt.

Rostiga ytor grundmålas med Isotrol Grund eller Isotrol HV.

TEKNISK DATA

Torrhalt	Ca 70 volym %
Densitet	Ca 1,2 kg/l
Viskositet	2 min (Ford C4)
Flampunkt	+41° C
Bindemedel	Special alkyd, Isotrol
Täckning	8-10 m ² /l
Torktid	Ca 5 timmar
Kulör	Rödbrun, svart, grå och aluminium
Glans	Halvblank
Appliceringsteknik	Spruta, rulle, pensel
Lagring och transport	Kan förvaras kallt i lager
Förpackningar	1, 5, 20 liter
Lösningsmedel	Lacknafta
VOC	-

Adress
Box 1334
181 25 Lidingö
Sverige

Telefon
+46(0)8-59073750
Fax
+46(0)8-59092340

e-post
info@introteknik.se

Hemsida
www.introteknik.se

BRUKSANVISNING

Applicering	Rör om kraftigt i färgen så att inga bottensatser finns kvar. Vid kraftigare rostangrepp rekommenderas två skikt Isotrol före applicering med Isoguard Pansar.
Målningsförhållanden	Isoguard Pansar kan appliceras vid temperaturer 5° och 40° C. Isoguard Pansar kan lagras ner till 5° C men bör hålla en lägre temperatur än 15° C vid målningstillfället.
Torktid	Torktiden för Isoguard Pansar är ca 5 timmar vid 23° C och 40 % luftfuktighet. Dammtorr efter ca två timmar.
Skyddsföreskrifter	Innehåller lacknafta. Farligt vid inandning och förtäring. Se för övrigt säkerhetsdatablad.

Adress
Box 1334
181 25 Lidingö
Sverige

Telefon
+46(0)8-59073750
Fax
+46(0)8-59092340

e-post
info@introteknik.se

Hemsida
www.introteknik.se