

## ISOSPEED

<b>PRODUKTTYP</b>	Oljealkydbaserad täckfärg.
<b>ANVÄNDNINGS- OMRÅDE</b>	Målning av plåt. Mellanstrykningsfärg och täckfärg på ISOTROL TAKGRUND, METALLPRIMER och SERABLOCK SUPER.
<b>TEKNISK DATA</b>	
<b>Bindemedel</b>	Oljealkyd.
<b>Densitet</b>	1,4 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Sträckförmåga</b>	Ca 8 m <sup>2</sup> /l.
<b>Appliceringsteknik</b>	Pensel eller högtrycksspruta. För applicering med spruta används munstycke 0,013"-0,018" (sprutvinkel 40-50°) och produkten förtunnas 0-10 volym-%.
<b>Torktid vid 23°C, RH 50 %</b>	10 tim.
<b>Förtunning och rengöring av verktyg</b>	Lacknafta.
<b>Glans</b>	Halvblank. 40-50 skaldelar.
<b>Kulörer</b>	Svart, Röd, Grå, Ärggrön (se Isotäck-färgkartan) och i viss mån NCS-system.
<b>Förpackning</b>	10 L (utan halkskydd).
<b>Lagring och transport</b>	Kan lagras i kallt utrymme.
<b>Tillverkare</b>	Engwall o. Claesson AB.

**Adress**  
Box 1334  
181 25 Lidingö  
Sverige

**Telefon**  
+46(0)8-59073750  
**Fax**  
+46(0)8-59092340

**e-post**  
[info@introteknik.se](mailto:info@introteknik.se)

**Hemsida**  
[www.introteknik.se](http://www.introteknik.se)

## ISOSPEED

### BRUKSANVISNING

#### Förbehandling

Vid målning på förprimad plåt kontrollera att plåten inte exponerats ute i mer än 10 månader och ej har fått repskador. Om så skett bör plåten grundas med SERABLOCK SUPER.

#### Applicering och appliceringsförhållanden

Tvätta med alkaliskt tvättmedel (typ Q13 MILJÖ). Noggrann sköljning. Färdigstrykning med oförtunnad ISOTROL TÄCKFÄRG.

Ytan som skall målas ska vara torr. Under arbetet och medan färgen torkar ska luftens, ytans och färgens temperatur vara mellan +5°C och +52°C, den relativa luftfuktigheten under 80 %.

#### Skyddsföreskrifter

Kan vara farligt vid inandning och förtäring. Sörj för god ventilation. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller mer än 30% Lacknafta. Använd andningsskydd om ventilationen är otillräcklig.

Varuinformationsblad kan erhållas på begäran.

#### Transport

VAK/ADR

**Adress**  
Box 1334  
181 25 Lidingö  
Sverige

**Telefon**  
+46(0)8-59073750  
**Fax**  
+46(0)8-59092340

**e-post**  
[info@introteknik.se](mailto:info@introteknik.se)

**Hemsida**  
[www.introteknik.se](http://www.introteknik.se)