

METALLPRIMER

PRODUKTTYP ANVÄNDNINGS- OMRÅDEN

Metallprimer är en alkydbaserad, snabbtorkande zinkfosfatpigmenterad rostskyddsgrundfärg.

Plomb Metallprimer används huvudsakligen på tunnplåt, stål, aluminium och förzinkad plåt vid fläckbättring på lätt rostskadade partier.

Rekommenderas även vid ommålning av Plastisolbelagda ytor för att stoppa mjukgörarvandring.

Metallprimer tål övermålning av färger med starka lösningsmedel, som exempelvis cellulosafärger, och bilbättringsfärger (t ex spray färger).

Metallprimer innehåller aktivt rostskyddspigment (zinkfosfat) och har en mycket god vidhäftning. För ett fullgott resultat krävs att ytan rengöres noga och att rekommenderad färgåtgång följs.

Metallprimer ger mycket gott fäste på de flesta underlag och är en utmärkt vidhäftningsprimer på svåra ytor ex. koppar, rostfritt och många plastunderlag

TEKNISK DATA

Torrhalt	42%
Densitet	-
Viskositet	-
Flampunkt	-
Bindemedel	Alkyd
Täckning	Ca: 10 m ² /liter och behandling.
Torktid	Genomtorr ca 2 timmar vid +23°C och 50% luftfuktighet.
Kulör	Grå, röd och grön
Glans	-
Appliceringsteknik	Pensel eller spruta
Lagring och transport	-
Förpackningar	5, 10, 20 liter
Lösningsmedel	Aromatiska kolväten, glykoleter.
VOC	-

Adress
Box 1334
181 25 Lidingö
Sverige

Telefon
+46(0)8-59073750
Fax
+46(0)8-59092340

e-post
info@introteknik.se

Hemsida
www.introteknik.se

BRUKSANVISNING

- Förbehandling** Olja och fett avlägsnas genom tvättning med t.ex. Alifatnafta eller Förtunning AR. All rost avlägsnas genom maskinslipning, noggrann skrapning och stålborstning. Bäst resultat erhålls dock genom blästring till Sa 2 1/2 (SS 05 59 00). Om detta ej är möjligt bör man i stället använda Rostskyddsgrund O.
- Applicering** **GRUNDNING:** Grunda de rengjorda ytorna med en skiktjocklek av 40 mym torr film, vilket motsvarar 10 m²/liter färg. Stryk ej för länge i färgen eftersom den yttorkar relativt snabbt.
- ÖVERMÅLNING:** Efter ca 1 timme vid +23°C och 50% luftfuktighet. Övermålas med Isotrol Finish, Isoguard Pansar, Isospeed, Isotrol Taktäck eller Lasol oljemöja. Skall övermålas inom 2 dygn. Sker inte detta måste ytan slipas för att få optimal vidhäftning mellan toppfärg och primer.
- Målningsförhållanden** Lämplig målningstemperatur är mellan +5°C och +25°C.
- Verktygen rengöres med Förtunning AR. Flytande färgrester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda färgburkar lämnas till förpackningsinsamlingens återvinningsstationer eller centraler.
- Torktid** Genomtorr ca 2 timmar vid +23°C och 50% luftfuktighet.
- Skyddsföreskrifter**

Adress
Box 1334
181 25 Lidingö
Sverige

Telefon
+46(0)8-59073750
Fax
+46(0)8-59092340

e-post
info@introteknik.se

Hemsida
www.introteknik.se