

ISOTROL GRUND

PRODUKTTYP

Högpenetrerande, opigmenterad grundfärg baserad på bl.a. alkyd och linolja.

ANVÄNDNINGS- OMRÅDEN

Stål och plåtytor

- Isotrol Grund har utmärkta penetrations- och vätningssegenskaper.
- Används på rostiga ytor och som grundfärg på tidigare målade ytor.
- Isotrol Grund rekommenderas särskilt för objekt som är svåra att rengöra ex fackverks- konstruktioner, överlappningar och spalter.
- Isotrol Grund används bl.a. som grundfärg för Isoquard Pansar, Isotrol Finish, Isospeed och Isotrol Taktäck.
- Skall ej användas på färska zinkytor, plastisol eller akrylatbelagda ytor.
- Ej heller på ytor sandblästrade till Sa 2½.
- Färska eller ej oxiderade zinkytor grundas med Serablock Super.
- Används även som lagerskydd

TEKNISK DATA

Torrhalt	Ca 45 volym -%.
Densitet	Ca 0,9 kg/l
Viskositet	16 sek (Ford C4)
Flampunkt	+41°C.
Bindemedel	Alkyd, vegetabiliska oljor
Täckning	12-15 m ² /l
Torktid	6-8 timmar vid 23°C
Kulör	Svagt gultonad
Glans	Halvblank
Appliceringsteknik	Airless spruta, rulle, pensel.
Lagring och transport	Kan förvaras kallt
Förbackningar	1, 5, 20 liter samt fat, 200 liter
Lösningemedel	Lacknafta
VOC	460 g/l (tillhör Kat. "binding product")

Adress
Box 1334
181 25 Lidingö
Sverige

Telefon
+46(0)8-59073750
Fax
+46(0)8-59092340

e-post
info@introteknik.se

Hemsida
www.introteknik.se

BRUKSANVISNING

Förbehandling	Rengör ytor från vattenlösliga salter, fett och oljor med högtryckstvätt. Avlägsna all löst sittande rost genom vattenblästring, svepblästring, skrapning eller borstning till rengöringsrad min St2 enl SS 055900.
Applicering	Rör om färgen noggrant. Förtunning rekommenderas inte. Lämplig storlek på munstycket för högtrycksspruta är 0,015"-0,021". Vid kraftiga rostangrepp bör grundning eller fläckvis målning ske två gånger. Täckmålning med Isoguard Pansar, Isotrol Finish, Isotrol Tacktäck eller Isospeed.
Målningsförhållanden	Isotrol Grund kan appliceras vid temperaturer 5° och 40°C. Max relativ luftfuktighet 80 %.
Torktid	Ca 6-8 timmar vid 23°C och 50 % luftfuktighet. Isotrol är övermålningsbar efter 8 timmar.
Skyddsföreskrifter	Färgen innehåller linolja. Var försiktig med trasor, självantändning kan ske. Innehåller lacknafta. Farligt vid inandning och förtäring. Se för övrigt säkerhetsdatablad.

Adress
Box 1334
181 25 Lidingö
Sverige

Telefon
+46(0)8-59073750
Fax
+46(0)8-59092340

e-post
info@introteknik.se

Hemsida
www.introteknik.se