

## ISOTROL GRUND

### PRODUKTTYP

Högpenetrerande, opigmenterad grundfärg baserad på bl.a. alkyd och linolja.

### ANVÄNDNINGS- OMRÅDEN

Stål och plåtytor

- Isotrol Grund har utmärkta penetrations- och vätningssegenskaper.
- Används på rostiga ytor och som grundfärg på tidigare målade ytor.
- Isotrol Grund rekommenderas särskilt för objekt som är svåra att rengöra ex fackverks- konstruktioner, överlappningar och spalter.
- Isotrol Grund används bl.a. som grundfärg för Isoquard Pansar, Isotrol Finish, Isospeed och Isotrol Taktäck.
- Skall ej användas på färska zinkytor, plastisol eller akrylatbelagda ytor.
- Ej heller på ytor sandblästrade till Sa 2½.
- Färska eller ej oxiderade zinkytor grundas med Serablock Super.
- Används även som lagerskydd

### TEKNISK DATA

<b>Torrhalt</b>	Ca 45 volym -%.
<b>Densitet</b>	Ca 0,9 kg/l
<b>Viskositet</b>	16 sek (Ford C4)
<b>Flampunkt</b>	+41°C.
<b>Bindemedel</b>	Alkyd, vegetabiliska oljor
<b>Täckning</b>	12-15 m <sup>2</sup> /l
<b>Torktid</b>	6-8 timmar vid 23°C
<b>Kulör</b>	Svagt gultonad
<b>Glans</b>	Halvblank
<b>Appliceringsteknik</b>	Airless spruta, rulle, pensel.
<b>Lagring och transport</b>	Kan förvaras kallt
<b>Förbackningar</b>	1, 5, 20 liter samt fat, 200 liter
<b>Lösningemedel</b>	Lacknafta
<b>VOC</b>	460 g/l (tillhör Kat. "binding product")

**Adress**  
Box 1334  
181 25 Lidingö  
Sverige

**Telefon**  
+46(0)8-59073750  
**Fax**  
+46(0)8-59092340

**e-post**  
[info@introteknik.se](mailto:info@introteknik.se)

**Hemsida**  
[www.introteknik.se](http://www.introteknik.se)

## BRUKSANVISNING

<b>Förbehandling</b>	Rengör ytor från vattenlösliga salter, fett och oljor med högtryckstvätt. Avlägsna all löst sittande rost genom vattenblästring, svepblästring, skrapning eller borstning till rengöringsrad min St2 enl SS 055900.
<b>Applicering</b>	Rör om färgen noggrant. Förtunning rekommenderas inte. Lämplig storlek på munstycket för högtrycksspruta är 0,015"-0,021". Vid kraftiga rostangrepp bör grundning eller fläckvis målning ske två gånger. Täckmålning med Isoguard Pansar, Isotrol Finish, Isotrol Tacktäck eller Isospeed.
<b>Målningsförhållanden</b>	Isotrol Grund kan appliceras vid temperaturer 5° och 40°C. Max relativ luftfuktighet 80 %.
<b>Torktid</b>	Ca 6-8 timmar vid 23°C och 50 % luftfuktighet. Isotrol är övermålningsbar efter 8 timmar.
<b>Skyddsföreskrifter</b>	Färgen innehåller linolja. Var försiktig med trasor, självantändning kan ske. Innehåller lacknafta. Farligt vid inandning och förtäring. Se för övrigt säkerhetsdatablad.

**Adress**  
Box 1334  
181 25 Lidingö  
Sverige

**Telefon**  
+46(0)8-59073750  
**Fax**  
+46(0)8-59092340

**e-post**  
[info@introteknik.se](mailto:info@introteknik.se)

**Hemsida**  
[www.introteknik.se](http://www.introteknik.se)